

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

Tolerancia

DENSIDAD APARENTE	690 g/l	+/- 10 %
ABSORCIÓN DE AGUA	105 %	+/- 10 %
ABSORCIÓN DE ACEITE.....	85 %	+/- 10 %
ABSORCIÓN DE GASOIL	73 %	+/- 10 %
HUMEDAD	< 10 %	+/- 10 %

GRANULOMETRÍA

> 0,84 mm	< 2 %
< 0,149 mm	< 5 %

COMPOSICIÓN MINERALÓGICA

SiO ₂	39,0 - 43,0 %
Al ₂ O ₃	9,0 - 10,5 %
Fe ₂ O ₃	3,0 - 4,0 %
CaO	8,5 - 11,0 %
MgO	15,5 - 17,0 %
Na ₂ O	< 0,2 %
K ₂ O	2,0 - 2,5 %
TiO ₂	< 0,5 %
MnO	< 0,1 %
P ₂ O ₅	< 0,5 %
PPC / LOI	16,0 - 19,5 %

