



Ficha Técnica

BRUGUER – PINTURA AZULEJOS AL AGUA

DESCRIPCIÓN

Esmalte al agua, de fácil aplicación. Acabado de gran suavidad al tacto, gran dureza y resistente a las condiciones especiales propias de cocinas y baños.

PROPIEDADES

- * Renueva sin obras
- * Resistente a productos de limpieza
- * Sin olor
- * No amarillea
- * 2 en 1 – imprimación y acabado
- * Secado rápido
- * Color inalterable

USOS

Para interior. Baldosas de pared. Apto tanto para baños como cocinas. No apto para inmersión, ni zonas con condensación constante. Campos. No utilizar para baldosas de suelo ni encimeras.

COLORES Y TAMAÑOS

Blanco y colores (ver carta colores vigente)
750 ml y 2,5 L (solo en blanco)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Vehículo fijo	Acrílica
Pigmentos	----
Disolvente	Agua.
Brillo	Satinado
Contenido en sólidos	38 – 39% volumen sólidos.
COV	Valor límite en UE para este producto (cat. A/i): XX g/l. Este producto contiene un máximo de 60 g/l COV.
Peso Específico	1,35 – 1,38 kg/l.
Viscosidad	110 ± 6 K.U. a 20°C.
Adherencia	Baldosas.
Secado a 23°C. y 50% H.R.	1 – 1,5 horas.
Repintado	4 horas.
Rendimiento teórico	7,5 m ² /l (aprox. XX l/m ²).

MODO DE EMPLEO

CONDICIONES DE APLICACIÓN

Útiles de Aplicación A rodillo o brocha.

Superficies nuevas

Limpiar y desengrasar la superficie con agua y jabón (evitar productos con siliconas o ceras) para asegurar una buena adherencia. Utilizar un cepillo para las juntas.

Agitar y remover bien el producto. Producto listo al uso. Aplicar dos manos de Pintura Azulejos al Agua según necesidades. **No utilizar para baldosas de suelo ni encimeras.**

Limpiar: lavar con agua las herramientas utilizadas. Las máximas prestaciones de resistencia a la humedad se consiguen a los 3-5 días. Usar un detergente suave. No usar limpiadores abrasivos, estropajos o cepillos.

Esperar un mínimo de 5 días para utilizar las zonas de agua, pasado este período puede lavarse la superficie con detergente suave. No usar productos abrasivos, estropajos o cepillos ya que rayarían el esmalte. Cerámica porosa, PVC rígido, cobre, melamina: aplicar directamente 1 o 2 capas de Esmalte Azulejos al Agua Baños y Cocinas. En ambientes de humedad elevada, el lijado del soporte con lija P280 favorece mucho la adherencia.

Superficies pintadas

Pinturas antiguas en buen estado:

Aplicar directamente la pintura previo lavado o cepillado, diluyendo la primera capa con 15 % de agua, después aplicar la segunda capa tal cual.

Pinturas desgastadas o pulverulentas:

Eliminar totalmente las viejas pinturas y proceder como en superficies no preparadas.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Precauciones de Uso y Manipulación Temperaturas de aplicación no inferiores a 7°C y no superiores a 35°C. Con humedad relativa superior o igual al 80%. No aplicar bajo fuerte viento ni con previsión de lluvia en las próximas horas.

Instrucciones de Seguridad Consultar etiquetado del envase. Para más información solicitar la *Hoja de Datos de Seguridad*.

Tiempo de almacenaje 24 meses, desde su fabricación, en su envase original, sin abrir, bajo techado y a temperatura comprendida entre 5 y 35°C.



La efectividad de nuestros sistemas está basada en las investigaciones llevadas a cabo en nuestros laboratorios y años de experiencia práctica. Garantizamos que la calidad de la obra ejecutada con nuestros sistemas se encuentra dentro de los standards de AkzoNobel, a condición de que nuestras indicaciones sean debidamente seguidas y que el trabajo esté bien ejecutado. Declinamos cualquier responsabilidad si el resultado final se ve afectado por factores ajenos a nuestro control. El usuario debe comprobar que el producto suministrado se ajusta a las necesidades para las que va destinado, debiendo realizar una prueba previa en los casos que sea necesario. La evolución técnica es permanente, recomendamos se compruebe que las características del producto no se han modificado por una edición posterior.

Akzo Nobel Coatings, S.L.U – Carrer Feixa Llarga, 14-20 - Pol. Ind. Zona Franca 08040 Barcelona (España)
Teléfono 934 842 500
Ins. Reg. Mer. de Barcelona T. 47631, F- 95, H. nº B-45052, Inscrip. 210
N.I.F. B-08218158
Página 2 de 2

Edición 12/2023

La presente edición anula las anteriores

